

# 漳州4D仿石漆加盟

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：15

底漆在仿石漆施工中的作用分析：1、封闭：仿石漆施工中的底漆可以有效的封闭基层，使墙面基层更牢固。有些墙面碱性较强，经潮气、水等浸泡后产生碱花，学名“泛碱”，这种情况造成漆膜表面形成火山口状突起，严重时在漆膜表面形成一层碱霜，终使漆膜破坏。乳胶漆底漆可以起封闭作用，缓解这种情况。不过如果你家房子墙体比较干燥，而且楼层较高，不用可能也不会出问题，但建议您用，这样比较保险。2、附着力：仿石漆的底漆可以增强面漆的附着力，提高乳胶漆膜与墙面的结合力避免墙体起皮脱落。3、填平：底漆可以弥补细微裂纹，提高墙面平整度，如果你的墙面较为平整，可以不使用底漆，直接用仿石漆当然使用效果会更好。4、节约成本：底漆的价格一般，相对面漆来说要便宜，所以在涂刷面漆之前涂刷底漆可以节省装修成本合力拥有单独的售后团队，为所有项目提供施工指导，施工过程全程追踪服务。真石漆具有优良的耐候性，不褪色和耐沾污性，使用寿命10年以上。漳州4D仿石漆加盟

仿石漆加工时的注意事项：一、施工环境条件：水性彩色石材状涂料，施工时应选择合适的气候条件进行表面涂层，并选择合适的气候条件。合适的施工条件是温度高于20℃，相对湿度低于85%。温度高于10℃，相对湿度低于80%；温度高于5℃，相对湿度低于60%。二、涂装设备的准备：使用进口或国产的彩色喷枪。喷枪的直径通常为2.5mm，空气压缩机的压力为0.4-0.8Mpa，排量>0.25m<sup>3</sup>/min，2L-10L的可用容量对于普通建筑设备而言更为合理。为了方便移动和使用，可以使用单相(220V)便携式型号。此外，应准备滚筒，油漆刷，油灰刮刀，汤匙，劳保用品等。三、建筑基材的处理施工工艺：外墙耐刮腻子批刮，平整打光，耐碱底漆，彩色底漆，喷涂彩色仿石漆，耐水防污面漆。对于底漆和中间涂层的施工方法，可以使用辊涂，不能用辊涂的角必须用油漆刷重新涂漆不应省略。江苏5D仿石漆仿石漆包括真石漆，仿砂岩漆，仿大理石漆，仿法国木纹石，仿玛瑙石，仿玉石，仿花岗岩漆，仿洞石漆等。

仿石漆适合使用在较为寒冷的地区，对于外墙来说具有美观的效果。下面为仿石漆施工具体步骤，大家可以简单的了解一下。(1) 要先将需要施工的地方进行基层的处理、抹灰工作。(2)用刷子或是喷枪均匀的在基面涂刷一层防潮底漆.这么做主要是为了封底，不影响施工质量，一般底漆干透时间1小时后才能进行下一步的操作。(3)根据提前设计的图纸要求进行分格、弹线、粘条。在这个过程中，要确定位置准确并横平竖直。(4)由上往下的顺序进行打底，再将水泥砂浆涂抹上，一边涂抹一边养护；再由上往下的顺序进行仿石漆的喷刷，要保证每一层仿石漆颜色一致。(5)仿石漆喷涂之后，将之前做好的粘条起初病进行缝隙清理。(6)用砂纸将已经干透的涂层表面进行打磨。磨平约30%~50%就可以增加一些碎石来达到美观的效果。(7)等到24小时之后，就要进行罩面漆的喷涂，一定要均匀喷涂，待到一小时之后干固即可。

如何解决仿石漆大量掉皮难题？01, 人为因素：仿石漆有自己严格的施工工艺(例如：打底漆

及封底处理等)，因此，尽管仿石漆的质量较好，但是如果现场施工人员经验少，对外墙仿石漆的施工技巧掌握不足，会对外墙仿石漆的整体效果产生一些影响。02, 外墙仿石漆产品质量不足或质量低：目前，市场上的外墙仿石漆涂料可谓令人眼花。其中一些是质量差的劣质产品都投放到市场，这导致用户在使用中达不到想要的效果。03, 施工问题：外墙仿石漆具有严格的施工工艺流程。在外墙仿石漆施工前，建筑底材表面的应平整、干净，并具有良好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工。翻新旧墙，首先应平整基层，并清理表面灰尘，油污及其他杂质后方可施工。直接施工的话，如果基材不牢固，则可能导致脱落。实际上，这是外墙仿石漆脱落的常见原因。04, 天气和温度因素：在恶劣的天气和低温下，不能进行施工。仿石漆适合于各类建筑物的室内外装修。

简要分析仿石漆出现龟裂的主要原因及解决办法：1、低质量仿石漆，会出现龟裂问题产生这种问题，第一种就是低质量的仿石漆所导致的。因为仿石漆使用的原料还有乳液都是低质量的。所以施工后的效果并不是太理想，硬度没有那么多高，就容易出现开裂等情况。所以我们在选择仿石漆的时候，一般都要选择正规涂料厂家生产的质量仿石漆。2、内部漆层未干，直接施工外部漆层第二种就是仿石漆的内部漆层没有干透，然后直接施工了外部漆层。这样会导致内干外不干，就会导致开裂的情况。我们在施工仿石漆的时候，首先是要施工腻子层，然后是底漆，然后是仿石漆，然后是罩面漆，在每一层施工的时候，都要在基层干透以后再进行施工第二层的涂料，否则就会出现龟裂等情况。3、墙面本身有裂纹，没有得到处理第三种是墙面本身有裂纹，而且在持续的裂纹，后期就会因为这个张力会导致仿石漆继续裂开。针对于墙面本身的裂纹，我们首先要用腻子填充，然后要选择高溶度的底漆，尽量施工厚一些，稳固墙面的裂纹。骨料包括彩色骨料和普通骨料两种。安徽4D仿石漆加盟费用

用一定量的白色石英砂与天然彩色石粉配合使用，可调整颜色的深浅，使涂层的色调富有层次感。漳州4D仿石漆加盟

仿石漆涂层硬度：仿石漆的涂层施工干固后十分坚硬，指甲不能抠动。一般的仿石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动，应视为涂层太软。原因主要是选择的乳液不恰当。它们在制备真石漆时，采取与制备乳胶漆相同的乳液，这就导致真石漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究：用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa最低成膜温度不应低于15摄氏度。较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最低成膜温度也较高的复合乳液，这从根本上解决了涂层太软的问题。漳州4D仿石漆加盟